

SikaTack® Panel klijai

Ventiliuojamų fasadų panelių tvirtinimo klijai

Naudojimas

Vienkomponenčiai klijai SikaTack® Panel sistemai

Spalva

Dramblio kaulo

Pakuotė

600 ml pakuotės, 20 pakuočių vienoje dėžėje.

Sandėliavimas / terminas

9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose užsandarintose talpose sausomis sąlygomis ir apsaugojant nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo temperatūra +10 oC... +25 oC.

Techniniai duomenys

Cheminis pagrindas

1 dalies poliuretanai, apsauga nuo drėgmės

Tankis

1,18 kg/l

(DIN 53 479)

Kietėjimas / Paklojimo laikas

20 min. (+23 °C/ 50 r.h.)

Džiūvimo laipsnis

4 mm / 24 val. (+23 °C/ 50 r.h.)

Darbinė temperatūra

-40 °C ... +90 °C

Pastatų – medžiagų klasė

B2 DIN4102, 1 dalis

Mechaninės / fizinės savybės

Kirpimo stiprumo riba

~ 2,00 Mpa

Tempimo stiprumo riba

~ 2,50 Mpa

Aplinkos temperatūra

+5°C min. / +35°C maks.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.



UAB „Profesionalios technologijos“
A. Juozapavičiaus pr. 19A – 48, Kaunas 45252
Tel. 8 (37) 331513 Faks. 8 (37) 331554
info@protec.lt www.protec.lt

